

(11)Publication number:

11-193323

(43) Date of publication of application: 21.07.1999

(51)Int.CI.

CO8G 61/08

(21)Application number: 10-141468

(71)Applicant: MITSUI CHEM INC

(22)Date of filing:

22.05.1998 (

(72)Inventor: SUNAGA TADAHIRO

OOKITA MASUTADA ASANUMA TADASHI

(30)Priority

Priority number: 09138485

Priority date: 28.05.1997

Priority country: JP

09301786

04.11.1997


JP

(54) PRODUCTION OF HYDROGENATED RING-OPENING METATHESIS POLYMER OF CYCLOOLEFIN

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a heat-resistant hydrogenated polymer in high yields by hydrogenating a ring-opening metathesis polymer of a cycloolefin with the aid of a catalyst comprising an organometallic complex and an amine compound.

SOLUTION: A ring-opening metathesis polymer of a cycloolefin monomer represented by formula I (R1 to R4 are each H, a 1–12C alkyl, an aryl, an aralkyl, an alkoxyl, a halogen, a 1–12C haloalkyl, cyano, carboxyl, or an alkoxycarbonyl; and x is 0–3) is hydrogenated in the presence of hydrogen with the aid of a hydrogenation catalyst comprising an organometallic complex represented by formula II (M is Ru, Rh, Os, Ir, Pd, Pt, or Ni; Q is a halogen; T is CO, NO, toluene, acetonitrile, or tetrahydrofuran; Z is an organophosphorous compound PR'1R'2R'3, R'1 to R'3 are each an alkyl, an alkenyl, an aryl, an alkoxyl, or aryloxy; k and p are each 0 or 1; m is 1–3; and q is 2–4) and an amine compound.



1

MH, Q. T. Z.

∭ं

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.10.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of extinction of right]

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-193323

(43)公開日 平成11年(1999)7月21日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

C 0 8 G 61/08

C08G 61/08

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 12 頁)

(21)出願番号	特願平10-141468	(71)出願人	000005887 三井化学株式会社
(22)出願日	平成10年(1998) 5月22日	(72)発明者	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 須永 忠弘
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特願平9-138485 平 9 (1997) 5 月28日		神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井 化学株式会社内
(33)優先権主張国 (31)優先権主張番号 (32)優先日	日本 (JP) 特願平9-301786 平 9 (1997)11月 4 日	(72)発明者	大北 益端 大阪府高石市高砂1丁目6番地 三井化学 株式会社内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者	浅沼 正 東京都中央区京橋一丁目18番1号 株式会 社グランドポリマー内
		(74)代理人	弁理士 若林 忠 (外4名)

(54) 【発明の名称】 環状オレフイン系開環メタセシス重合体水素添加物の製造方法

(57) 【要約】

【課題】 オレフィン系開環メタセシス重合体を水素添加して高収率で該重合体の水素添加物を製造する方法の 提供。


【解決手段】 特定のオレフィン系単量体の開環メタセ · シス重合体を式

【化1】MHkQmTpZq

(式中、Mはルテニウム、ロジウム、オスミウム、イリジウム、パラジウム、白金またはニッケル原子を表し、Hは水素原子を表し、Qはハロゲン原子を表し、TはCO、NO、トルエン、アセトニトリルまたはテトラヒドロフランを表し、ZはPR'1R'2R'3 (Pはリン原子を示し、R'1R'2R'3はそれぞれ同一もしくは異なる直鎖、分岐または環状のアルキル基、アルケニル基、アリール基、アルコキシ基またはアリロキシ基を示す。)で表される有機リン化合物を表し、kはOまたは1の整数、mは1~3の整数、pはOまたは1の整数、dは2~4の整数を表す。)の金属錯体とアミン化合物からなる触媒の存在下に水素添加する開環メタセシス重合体水素添加物の製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式[1]



[1]

(式中、R¹~R⁴はそれぞれ同一であっても異なってもよく、水素、炭素数 1~12のアルキル基,アリール基、アラルキル基、アルコキシ基、ハロゲン、炭素数 1~12のハロゲン化アルキル基、シアノ基、カルボキシル基またはアルコキシカルボニル基から選ばれ、xは0%

MHk Qm Tp Zq

【請求項2】 一般式 [2] において、Mがルテニウムであり、Qが塩素原子であり、R'1、R'2 およびR'3がフェニル基であり、kが0、mが2、pが0、qが3である請求項1記載の方法。

【請求項3】 一般式 [2] において、Mがルテニウム であり、Qが塩素原子であり、R'1、R'2 およびR' ³がフェニル基であり、kが0、mが2、pが0、qが 4である請求項1記載の方法。

【請求項4】 一般式 [2] においてMがオスミウム、Qが塩素原子であり、 R'^1 、 R'^2 および R'^3 がフェニル基であり、kが0、mが2、pが0、qが3である請求項1記載の方法。

【請求項5】 該アミン化合物がトリエチルアミンである請求項1記載の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、環状オレフィン系 単量体の開環メタセシス重合体水素添加物の製造方法に 関する。

[0002]

【従来の技術】環状オレフィン系単量体の開環メタセシ より失活する為、取扱いが煩雑であり極性の大きス重合体及び開環メタセシス共重合体の水素添加物は優 50 を使用することが出来ないという問題点がある。

※~3の整数を表す。)で表される環状オレフィン系単量 10 体の開環メタセシス重合体を、水素の存在下に一般式

[2]

*【化1】

【化2】

[2]

れた光学特性、電気特性、高剛性、耐熱性及び耐候性を 有する樹脂として注目をあび、各種の開環メタセシス重 合体及び該重合体水素添加物の製造方法が提案されてい る

【0003】環状オレフィン系開環メタセシス重合体の主鎖の炭素ー炭素間二重結合を水素添加する方法として、例えば不均一触媒ではパラジウム、白金、ロジウム、ルテニウム、ニッケル等の金属をカーボン、シリカ、アルミナ、チタニア、マグネシア、ケイソウ土、合成ゼオライト等の担体に担時させた担持型金属触媒を用いる方法が公知であり、特開平3-174406号公報、特開平4-363312号公報等には、それらを使用した開環メタセシス重合体水素添加物の製造方法が例示されている。

【0004】また、均一系触媒ではナフテン酸ニッケル / トリエチルアルミニウム、ニッケルアセチルアセトナート/トリイソブチルアルミニウム、オクテン酸コバルト/nーブチルリチウム、チタノセン/ジエチルアルミニウムモノクロリド、酢酸ロジウム、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、クロロヒドリドカルボニルトリス(トリフェニルホスフィン)ルテニウム、クロロトリス(トリフェニルホスフィン)ロジウム等を用いる方法が公知であり、特開平5-239124号公報、特開平7-41549号公報等には、それらを使用した開環メタセシス重合体水素添加物の製造方法が例示されている。

【0005】しかしながら、担持型金属触媒を用いる方法は水素添加反応が不均一であるので、高い水素添加率を得る為には多量の触媒を使用することが必要であるという問題点を有している。一方、均一系触媒では少量の触媒で水素添加反応が進行する特徴があるがニッケル、コバルト、チタン等の有機酸塩等とアルミニウム、リチウム、マグネシウム、錫等の有機金属化合物からなるチーグラータイプの触媒では、水、空気、極性化合物等により失活する為、取扱いが煩雑であり極性の大きい溶媒を使用することが出来ないという問題点がある

【0006】また、ロジウム等の金属錯体は高価であるうえ必すしも水素添加反応の活性が充分に高いものではないという問題点を有している。これらの水素添加触媒は、特に環状オレフィン系開環メタセシス重合体の水素添加反応には、開環メタセシス重合体中に嵩高いトリシクロドデセン環が炭素ー炭素間二重結合の近傍に存在する為に立体障害が大きく、高い水素添加率で水素化させることが困難とされ、特に開環メタセシス重合体中にヒドロキシ、カルボニル、カルボキシルまたはニトリル基のような極性置換基を有する場合は高い水素添加率で水 10素化させることが困難とされていた。

【0007】そこで、ニトリル基等のような極性置換基を有する環状オレフィン系開環メタセシス重合体であっても、容易に高い水素添加率で水素化出来る方法の開発が望まれていた。



【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記従来技術の問題点を解決した新規な環状オレフィン系開環メタセシス重合体水素添加物の製造方法を提供することを目的とするものである。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記問題点を解決した環状オレフィン系開環メタセシス重合体水素添加物の製造方法について鋭意検討し、本発明を完成した。

【0010】即ち、本発明の環状オレフィン系開環メタセシス重合体水素添加物の製造方法は、一般式[1]

[0011]

【化3】



[1]

(式中、R¹~R⁴はそれぞれ同一であっても異なってもよく、水素、炭素数 1~12のアルキル基,アリール基、アラルキル基、アルコキシ基、ハロゲン、炭素数 1~12のハロゲン化アルキル基、シアノ基、カルボキシル基またはアルコキシカルボニル基から選ばれ、x は 0 ※

MHk Qm Tp Zq

[0013]

【発明の実施の形態】本発明における一般式 [1]で表される環状オレフィン系単量体としては、xが0であるビシクロへプトエンの誘導体、xが1であるテトラシクロドデセンの誘導体、xが2であるヘキサシクロペプタデセンの誘導体、xが3であるオクタシクロドコセンの誘導体等が挙げられる。R¹~R⁴はそれぞれ同一であっても異なっていてもよく、水素、炭素数1~12であるメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、tーブチル、シクロヘキシル等のアルキル基、フェニル、

※~3の整数を表す。)で表される環状オレフィン系単量 体の開環メタセシス重合体を、水素の存在下に一般式

[2]

[0012]

【化4】

[2]

ナフチル等のアリール基、ベンジル、フェネチル、フェニルイソプロピル、2ーナフチルメチル、2ーナフチルメチル、2ーナフチルメチル、2ーナフチルエチル、2ーナフチルイソプロピル等のアラルキル基、メトキシ、エトキシ、メントキシ等のアルコキシ基、塩素、臭素、沃素またはフッ素等のハロゲン、フルオロメチル、グロロメチル、ブロモメチル、ジフルオロメチル、ジクロロメチル、ジブロモメチル、トリフルオロメチル、トリクロロメチル、トリブロモメチル等の炭素数1~12のハロゲン化アルキル基、シアノ基、カルボキシル基またはメトキシカルボニル、エトキシカルボニル、メントキシカルボニル等のアルコキシカルボニルスメントキシカルボニル等のアルコキシカルボニル基であり、特に、R¹~R⁴のうち少なくとも1つがニトリル基であるものが好ましく用いられる。

【0014】具体例としては、5-シアノビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-2-エン、5-シアノ-5-メ チルビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-2-エン、5-ジ シアノビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-2-エン、5-シアノー6-メチルビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-2 -エン、5-シアノー6-メトキシビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-2-エン、5-シアノー6-カルボキシメ チルビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-2-エン、5-シ アノー6-カルボキシビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-50 2-エン、5-シアノー6-シアノビシクロ [2. 2.

1] ヘプト-2-エン、5-シアノー6-トリフルオロ メチルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ー シアノー6ーフルオロビシクロ[2.2,1] ヘプトー 2-エン、5-シアノー6-ジフルオロビシクロ[2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーシアノー6ーフェニル ビシクロ[2.2,1] ヘプト-2-エン、5-シアノ -6-ベンジルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エ ン、5-シアノ-6-シクロヘキシルビシクロ[2. 2. 1] ヘプトー2ーエン等のシアノビシクロヘプトエ ン類、8-シアノテトラシクロ [4.4.0.1^{2.5}. $1^{7.10}$] -3 - ドデセン、8 - シアノ -8 - メチルテト ラシクロ $[4. 4. 0. 1^{2.5}, 1^{7.10}]$ - 3 - ドデセ ン、8 - ジシアノテトラシクロ [4.4.0.1^{2.5}. $1^{7.10}$] $-3 - \vec{r}$ \vec{r} \vec{r} ラシクロ $[4. 4. 0. 1^{2.5}. 1^{7.10}] - 3 -$ ドデセ ン、8-シアノ-9-メトキシテトラシクロ[4.4. ーカルボキシメチルテトラシクロ[4.4,0, $1^{2.5}$. $1^{7.10}$] -3-F \vec{r} \vec{r} ルボキシテトラシクロ $[4. 4. 0. 1^{2.5}. 1^{7.10}]$ -3-ドデセン、8-シアノ-9-シアノテトラシクロ シアノー9ートリフルオロメチルテトラシクロ[4. -9 - フルオロテトラシクロ [4.4.0.1^{2.5}.1 7.10] -3-ドデセン、8-シアノ-9-ジフルオロテ トラシクロ $[4. 4. 0. 1^{2.5}. 1^{7.10}] - 3 - ドデ$ セン、8-シアノ-9-フェニルテトラシクロ[4. -9 - ベンジルテトラシクロ [4.4.0.1^{2.5}.1 7.10] -3-ドデセン、8-シアノ-9-シクロヘキシ ルテトラシクロ $[4.~4.~0.~1^{2.5}.~1^{7.10}]$ -3 -ドデセン等のシアノテトラシクロドデセン類、11-シ アノヘキサシクロ [6. 6. 1. 1^{3.6}. 1^{10.13}. 0 $[2.7, 0^{9.14}]$ -4 - \sim 7 \neq 7 \neq 7 \neq 7 > 1 1 - > 7 > 1 >1-メチルヘキサシクロ $[6.~6.~1.~1^{3.~6}.$ 110.13. 02.7. 09.14] -4-ヘプタデセン、11-ジシアノヘキサシクロ $[6, 6.1.1^{3.6}.1^{10.13}.$ 12-メチルヘキサシクロ [6.6.1.1 $^{3.6}$.1 10.13. 02.7. 09.14] -4-ヘプタデセン、11-シ アノー12-メトキシヘキサシクロ[6.6.1.1 3.6. $1^{10.13}$. $0^{2.7}$. $0^{9.14}$] $-4-\Delta 79$ 11-シアノー12-カルボキシメチルヘキサシクロ $\begin{bmatrix} 6 & 6 & 1 & 1^{3.6} & 1^{10.13} & 0^{2.7} & 0^{9.14} \end{bmatrix} - 4$ ーヘプタデセン、11ーシアノー12ーカルボキシヘキ サシクロ [6.6.1.13.6.110.13.02.7.09] ·14] ー4 ーヘプタデセン、11 ーシアノー12 ーシア ノヘキサシクロ $[6, 6, 1, 1^{3,6}, 1^{10,13},$ $0^{2.7}$. $0^{9.14}$] $-4- \sim 79$ = 72 = 72

12-トリフルオロメチルヘキサシクロ [6.6.1. $1^{3.6}$. $1^{10.13}$. $0^{2.7}$. $0^{9.14}$] $-4- \sim 79 = 77$ ン、11-シアノー12-フルオロヘキサシクロ[6. 6. 1. $1^{3.6}$. $1^{10.13}$. $0^{2.7}$. $0^{9.14}$] $-4-\sim 7$ タデセン、11-シアノ-12-ジフルオロヘキサシク \Box [6. 6. 1. 1^{3.6}. 1^{10.3}. 0^{2.7}. 0^{9.14}] -4 ーヘプタデセン、11-シアノ-12-フェニルヘキサ シクロ [6. 6. 1. 1^{3.6}. 1^{10.13}. 0^{2.7}. $0^{9.14}$] $-4-\sim 79$ = 2 = 10ンジルヘキサシクロ [6.6.1.13.6.110.13.0 2-シクロヘキシルヘキサシクロ「6.6.1. $1^{3.6}$, $1^{10.13}$, $0^{2.7}$, $0^{9.14}$] $-4-\Delta 797$ 等のシアノヘキサシクロヘプタデセン類、14-シアノ オクタシクロ [8.8.0.12.9.14.7.111.18. $1^{13.16}$. $0^{3.8}$. $0^{12.17}$] -5 - 17アノー14-メチルオクタシクロ[8.8.0. $1^{2.9}$, $1^{4.7}$, $1^{11.18}$, $1^{13.16}$, $0^{3.8}$, $0^{12.17}$] -5ードコセン、14ージシアノオクタシクロ[8.8. $0. 1^{2.9}. 1^{4.7}. 1^{11.18}. 1^{13.16}. 0^{3.8}.$ ルオクタシクロ $[8.8.0.1^{2.9}.1^{4.7}.$ $1^{11.18}$, $1^{13.16}$, $0^{3.8}$, $0^{12.17}$] -5 -5 - 5 - 7 14-シアノ-15-メトキシオクタシクロ[8, 8. $0. 1^{2.9}, 1^{4.7}, 1^{11.18}, 1^{13.16}, 0^{3.8}$ 012.17] -5-ドコセン、14-シアノ-15-カル ボキシメチルオクタシクロ [8.8.0.1^{2.9}. $1^{4.7}$. $1^{11.18}1^{13.16}$. $0^{3.8}$. $0^{12.17}$] -5 -F=セン、14-シアノ-15-カルボキシオクタシクロ $[8. 8. 0. 1^{2.9}, 1^{4.7}, 1^{11.18}, 1^{13.16}, 0]$ シアノオクタシクロ $[8, 8. 0. 1^{2.9}. 1^{4.7}. 1]$ 4-シアノ-15-トリフルオロメチルオクタシクロ $[8. 8. 0. 1^{2.9}. 1^{4.7}. 1^{11.18}. 1^{13.16}. 0]$ 3.8. 012.17] -5ードコセン、14ーシアノー15ー フルオロオクタシクロ [8.8.0.12.9.14.7.1 $11.18. \ 1^{13.16}. \ 0.^{3.8}. \ 0^{12.17}] -5 -$ = 5 - = 5 -14-シアノー15-ジフルオロオクタシクロ[8, 8. 0. $1^{2.9}$. $1^{4.7}$. $1^{11.18}$. $1^{13.16}$. $0^{3.8}$, 0 12.17] -5-ドコセン、14-シアノ-15-フェニ ルオクタシクロ [8.8.0.12.9.14.7. $1^{11.18}$, $1^{13.16}$, $0^{3.8}$, $0^{12.17}$] -5 -Fat ν , 14-シアノー15-ベンジルオクタシクロ[8.8. $0. 1^{2.9}. 1^{4.7}. 1^{1.18}. 1^{13.16}. 0^{3.8}.$ 012.17] ー5ードコセン、14ーシアノー5ーシクロ ヘキシルオクタシクロ [8.8.0.12.9.14.7.1 11.18、113.16、0、3.8、012.17] -5ードコセン等 のシアノオクタシクロドコセン類等を挙げることができ 50 る。

【0015】更には、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー 2-エン、5-メチルビシクロ[2.2.1] ヘプトー 2-エン、5-エチルビシクロ[2.2.1] ヘプトー 2-エン、5-カルボキシビシクロ[2.2.1] ヘプ トー2ーエン、5ーカルボキシメチルビシクロ[2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーベンジルビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ークロロビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ープロモビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーメトキシビシク ロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーエトキシビシ 10 クロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-メチル-6 -メチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン等の ビシクロヘプトエン誘導体、テトラシクロ [4.4. $0.1^{2.5}$, $1^{7.10}$] -3ードデセン、8ーメチルテト ラシクロ $[4. 4. 0. 1^{2.5}. 1^{7.10}]$ -3 - ドデセ ン、8-エチルテトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1]$ 7.10] -3-ドデセン、8-カルボキシテトラシクロ $[4. \ 4. \ 0. \ 1^{2.5}. \ 1^{7.10}] - 3 - FF + \nu \times 8 - \nu$ カルボキシメチルテトラシクロ $[4, 4.0.1^{2.5}]$ $1^{7.10}$] -3 - ドデセン、8 - ベンジルテトラシクロ クロロテトラシクロ「4, 4, 0, $1^{2.5}$, $1^{7.10}$] -3ードデセン、8ーブロモテトラシクロ「4.4.0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$] -3-i \vec{y} tv. 8-yh+vFFシクロ $[4. 4. 0. 1^{2.5}. 1^{7.10}] - 3 -$ ドデセ ン、8-エトキシテトラシクロ [4.4.0.1 $^{2.5}$. 17.10] -3-ドデセン、8-メチル-9-メチルテト ラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ -3 -ドデセ ン、8-メチル-9-カルボキシメチルテトラシクロ $[4. \ 4. \ 0. \ 1.^{2.5}. \ 1^{7.10}] - 3 - \mathring{r} = 1.0 \times 1.$ -フェニルテトラシクロ [4.4.0.1^{2.5}.17.10] -3-ドデセン等のテトラシクロドデセン誘導 体、ヘキサシクロ「6.6.1.13.6.02.7. 09.14] -4-ヘプタデセン、11-メチルヘキサシク \square [6, 6, 1, 1^{3, 6}, 1^{10, 13}, 0^{2, 7}, 0^{9, 14}] -4-ヘプタデセン、11-エチルヘキサシクロ[6. 6. 1. $1^{3.6}$. $1^{10.13}$. $0^{2.7}$. $0^{9.14}$] $-4-\sim 7$ タデセン、11-カルボキシヘキサシクロ[6.6. 1. $1^{3.6}$. $1^{10.13}$. $0^{2.7}$. $0^{9.14}$] -4 $- \sim 79\vec{r}$ セン、11-ベンジルヘキサシクロ[6.6.1.1 11-カルボキシメチルヘキサシクロ「6.6.1.1 $3.6. 1^{10.13}. 0^{2.7}. 0^{9.14} -4 - \sqrt{7}9$ 11-メトキシヘキサシクロ [6.6.1.13.6.1 $10.13.0^{2.7}.0^{9.14}$ $-4-\Lambda \mathcal{P}$ トキシヘキサシクロ [6.6.1.13.6.110.13.0 $^{2.7}$. $0^{9.14}$] $-4- \sim 79$ \vec{r} \vec{v} \vec 2-カルボキシメチルヘキサシクロ [6.6.1.1 3.6. 110.13. 02.7. 09.14] -4-ヘプタデセン等 のヘキサシクロヘプタデセン誘導体、オクタシクロ

 $[8. 8. 0.1^{2.9}, 1^{4.7}, 1^{11.18}, 1^{13.16}, 0]$ 3.8. 012.17] - 5 - ドコセン、14 - メチルオクタシ クロ「8、8、0、1^{2.9}、1^{4.7}、1^{11.18}、1^{13.16}、 03.8. 012.17] -5-ドコセン、14-エチルオクタ シクロ [8. 8. 0. 12.9. 14.7. 111.18. $1^{13.16}$, $0^{3.8}$, $0^{12.17}$] -5 - ドコセン、14 - カ ルボキシオクタシクロ「8, 8, 0, $1^{2,9}$, $1^{4,7}$, 1 11.18. 113.16. 03.8. 012.17] -5-ドコセン、1 4-ベンジルオクタシクロ [8.8.0.1^{2.9}. $1^{4.7}$. $1^{11.18}$. $1^{13.16}$. $0^{3.8}$. $0^{12.17}$] -5 - Fコセン、14-カルボキシメチルオクタシクロ[8. 8. 0. $1^{2.9}$. $1^{4.7}$. $1^{11.18}$. $1^{13.16}$. $0^{3.8}$. 0 12.17] -5-ドコセン、14-メトキシオクタシクロ $[8. 8. 0. 1^{2.9}, 1^{4.7}, 1^{11.18}, 1^{13.16}, 0]$ 3.8. 012.17] -5-ドコセン、14-エトキシオクタ シクロ [8. 8. 0. 12.9. 14.7. 111.18. チルー15-カルボキシメチルオクタシクロ[8.8. $0. 1^{2.9}. 1^{4.7}. 1^{11.18}. 1^{13.16}. 0^{3.8}.$ $20 \quad 0^{12.17}$] -5 - ドコセン等のオクタシクロドコセン誘 導体が挙げられる。

【0016】モノ環状オレフィンとしては、シクロブテン、シクロペンテン、シクロヘプテン、シクロオクテン等のシクロオレフィン類、更には、シクロペンタジエンの二量体を拳げることができる。特にニトリル基を含むものを開環メタセシス重合体とした時、物性が良好で好ましい。

【0017】これらの環状オレフィン系単量体時必ずし も単独で用いられる必要はなく、二種以上を任意の割合 で用いて開環共重合することもできる。

【0018】また、本発明に使用される重合触媒として は、開環メタセシス重合する触媒であればどのようなも のでもよいが、開環メタセシス触媒の具体例としては、 $W (N-2, 6-C_6H_3Pr^{i_2}) (CHBu^t) (OB$ u^{t}) 2, W (N-2, 6-C6H3Prⁱ2) (CHB u^{t}) (OCMe₂CF₃)₂, W (N-2, 6-C₆H₃P r¹2) (CHBu^t) (OCMe₂ (CF₃)₂)₂, W $(N-2, 6-C_6H_3Pr_2)$ (CHCMe2Ph) $(OBu^{t})_{2}$, W $(N-2, 6-C_{6}H_{3}Pr^{i}_{2})$ (CH 40 CMe₂Ph) (OCMe₂CF₃)₂, W (N-2, 6-C6H3Pri2) (CHCMe2Ph) (OCMe2 (CF 3) 2) 2、 (式中のPritiso-プロピル基、Bu^t はtertーブチル基、Meはメチル基、Phはフェニ ル基を表す。) 等のタングステン系アルキリデン触媒、 $W (N-2, 6-Me_2C_6H_3)$ (CHCHCMeP h) $(O-Bu^{t})_{2}$ $(PMe_{3})_{3}$ $W(N-2, 6-M)_{3}$ $e_2C_6H_3$) (CHCHCMe₂) (O-Bu^t)₂ (PM e3) W (N-2, 6-Me2C6H3) (CHCHCP h_2) $(O-Bu^t)_2$ $(PMe_3)_1$, $W(N-2, 6-M)_2$ 50 e2C6H3) (CHCHCMePh) (OCMe2 (CF

)

3)) $_{2}$ (PMe3), $_{3}$ (N-2, 6-Me2C6H3) (CHCHCMe2) (OCMe2 (CF3)) 2 (PMe 3) $W (N-2, 6-Me_2C_6H_3)$ (CHCHCPh 2) $(OCMe2 (CF3) 2 (PMe3) \setminus W (N-2,$ 6-Me₂C₆H₃) (CHCHCMe₂) (OCMe (C F_3) 2) 2 (PMe₃) W (N-2, 6-Me₂C 6H3) (CHCHCMe2) (OCMe (CF3) 2) $2 (PMe3) \setminus W (N-2, 6-Me2C6H3) (CH$ CHCPh2) (OCMe (CF3) 2) 2 (PMe3), W $(N-2, 6-Pr^{i_2}C_6H_3)$ (CHCHCMeP h) (OCMe2 (CF3)) 2 (PMe3), W (N-2, 6-Pr¹2C₆H₃) (CHCHCMePh) (OC Me $(CF_3)_2)_2$ $(PMe_3)_W (N-2, 6-Pr$ ¹2C6H3) (CHCHCMePh) (OPh) 2 (PM e3) 、(式中のPriはiso-プロピル基、Butは tertーブチル基、Meはメチル基、Phはフェニル 基を表す。) 等のタングステン系アルキリデン触媒、M o $(N-2, 6-Pr^{i}_{2}C_{6}H_{3})$ (CHBu^t) (OB u^{t}) 2, Mo (N-2, 6-Prⁱ2C6H3) (CHBu t) $(OCMe_2CF_3)_2$, Mo $(N-2, 6-Pr_2C)$ 6H3) (CHBu^t) (OCMe (CF3) 2) 2、Mo $(N-2, 6-Pr^{i}_{2}C_{6}H_{3})$ (CHCMe2Ph) (OBu^{t}) 2, Mo $(N-2, 6-Pr^{i}2C_{6}H_{3})$ (C HCMe2Ph) (OCMe2CF3) 2, Mo (N-2, 6-Pri2C6H3) (CHCMe2Ph) (OCMe (CF3) 2) 2、(式中のPriはiso-プロピル基、 Butはtertーブチル基、Meはメチル基、Phは フェニル基を表す。) 等のモリブデン系アルキリデン触 媒、Re(CBut) (CHBut) (O-2, 6-Pr i ₂C₆H₃)₂, Re (CBu^t) (CHBu^t) (O-2 $-Bu^{t}C_{6}H_{4})$ 2, Re (CBu^t) (CHBu^t) (O CMe2CF3) 2, Re (CBut) (CHBut) (O CMe (CF3) 2) 2, Re (CBu t) (CHBu t) (O-2, 6-MeC6H3) 2、(式中のBu^tはter t-ブチル基を表す。) 等のレニウム系アルキリデン触 媒、Ta[C(Me)C(Me)CHMe3](O-2, 6-Prⁱ₂C₆H₃) 3Py, Ta [C (Ph) C (Ph) CHMe3 $(O-2, 6-Pr^{i}2C_6H_3) 3P$ y、(式中のMeはメチル基、Phはフェニル基、Py はピリジン基を表す。) 等のタンタル系アルキリデン触 媒、Ru (CHCHCPh2) (PPh3) 2Cl2、(式 中のPhはフェニル基を表す。) 等のルテニウム系アル キリデン触媒やチタナシクロブタン類が挙げられる。上 記開環メタセシス触媒は、単独にまたは2種以上混合し てもよい。

【0019】また、上記の他に、Olefin Metathesis(Kenneth J Ivin, Academic Press, New York 1983)に記載されているような、遷移金属化合物と助触媒としてのルイス酸との組合せによる開環メタセシス触媒

系、例えば、モリブデン、タングステン、バナジウム、 チタン等の遷移金属ハロゲン化物と助触媒として有機ア ルミニウム化合物、有機錫化合物またはリチウム、ナト リウム、マグネシウム、亜鉛、カドミウム、ホウ素等の 有機金属化合物とから成る開環メタセシス触媒を用いる こともできる。

【0020】遷移金属ハロゲン化物の具体例としては、MoBr2、MoBr3、MoBr4、MoCl4、MoC. 15、MoF4、MoOCl4、MoOF4、等のモリブデンハロゲン化物、WBr2、WBr4、WCl2、WCl4、WCl5、WCl6、WF4、WI2、WOBr4、WOCl4、WOF4、WCl4(OC6H4Cl2)2、等のタングステンハロゲン化物、VOCl3、VOBr3等のバナジウムハロゲン化物、TiCl4、TiBr4、等のチタンハロゲン化物等が挙げられる。

【0021】また、助触媒としての有機金属化合物の具 体例としては、トリメチルアルミニウム、トリエチルア ルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリヘキシ ルアルミニウム、トリオクチルアルミニウム、トリフェ ニルアルミニウム、トリベンジルアルミニウム、ジエチ ルアルミニウムモノクロリド、ジーn-ブチルアルミニ ウムモノクロリド、ジエチルアルミニウムモノブロミ ド、ジエチルアルミニウムモノイオジド、ジエチルアル ミニウムモノヒドリド、エチルアルミニウムセスキクロ リド、エチルアルミニウムジクロリド等の有機アルミニ ウム化合物、テトラメチル錫、ジエチルジメチル錫、テ トラエチル錫、ジブチルジエチル錫、テトラブチル錫、 テトラオクチル錫、トリオクチル錫フルオリド、トリオ クチル錫クロリド、トリオクチル錫ブロミド、トリオク チル錫イオジド、ジブチル錫ジフルオリド、ジブチル錫 ジクロリド、ジブチル錫ジブロミド、ジブチル錫ジイオ ジド、ブチル錫トリフルオリド、ブチル錫トリクロリ ド、ブチル錫トリブロミド、ブチル錫トリイオジド等の 有機錫化合物、nーブチルリチウム等の有機リチウム化 合物、n-ペンチルナトリウム等の有機ナトリウム化合 物、メチルマグネシウムイオジド、エチルマグネシウム ブロミド、メチルマグネシウムブロミド、nープロピル マグネシウムブロミド、tーブチルマグネシウムクロリ ド、アリールマグネシウムクロリド等の有機マグネシウ ム化合物、ジエチル亜鉛等の有機亜鉛化合物、ジエチル カドミウム等の有機カドミウム化合物、トリメチルホウ 素、トリエチルホウ素、トリーnープチルホウ素等の有 機ホウ素化合物等が挙げられる。

【0022】環状オレフィン系単量体と開環メタセシス触媒のモル比は、環状オレフィン単量体100モルに対してタングステン、モリブデン、レニウム、タンタル、またはルテニウム等のアルキリデン触媒やチタナシクロブタン類の場合は、0.01~10モル、好ましくは0.1~5モルである。また、遷移金属ハロゲン化物と有機金属化合物から成る開環メタセシス触媒では、選移

金属ハロゲン化物は0.001~5モル、好ましくは0.01~3モルであり、助触媒としての有機金属化合物は0.005~10モル、好ましくは0.02~5モルとなる範囲である。

11

【0023】開環メタセシス重合において用いられる溶媒としては、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジブチルエーテル、ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンなどの芳香族炭化水素、ペンタン、ヘキサン、ヘプタンなどの脂肪族炭化水素、シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、ジメチルシクロヘキサン、デカリンなどの脂肪族環状炭化水素、メチレンジクロリド、ジクロロエタン、ジクロロエチレン、テトラクロロエタン、クロルベンゼン、トリクロルベンゼンなどのハロゲン化炭化水素等が挙げられ、これらは2種以上混合して使用してもよい。

【0024】さらに、分子量を制御するために、エチレン、プロピレン、1ープテン、イソブテン、スチレン、1ーヘキセン、4ーメチルペンテン、ヘキサジエン等のオレフィン存在下で開環メタセシス重合を行ってもよい。

【0025】開環メタセシス重合では、単量体の反応性および重合溶媒への溶解性によっても異なるが、単量体/開環メタセシス触媒の溶媒中の濃度は0.1~100mol/Lの範囲が好ましく、通常-30~150℃の反応温度で1分~10時間反応させ、アルデヒド類、ケトン類、アルコール類等の失活剤で反応を停止し、開環メタセシス重合体溶液を得ることができる。

【0026】本発明の環状オレフィン系単量体の開環メタセシス重合体の水素添加反応は、水素の存在下に有機 30 金属錯体とアミン化合物からなる水素添加触媒を用いて水素添加することにより、水素添加率を向上させることが可能となる。

【0027】本発明に於いて一般式 [2] で表される有 機金属錯体におけるMは、ルテニウム、ロジウム、オス ミウム、イリジウム、パラジウム、白金またはニッケル 原子を表し、Hは水素原子を表す。また、Qはハロゲン 原子を表し、具体例として、塩素、フッ素、臭素または 沃素原子を例示できる。更に、TはCO、NO、トルエ ン、アセトニトリルまたはテトラヒドロフランを表し、 乙は有機リン化合物を表し、具体例として、トリメチル ホスフィン、トリエチルホスフィン、トリイソプロピル ホスフィン、トリーnープロピルホスフィン、トリー t ープチルホスフィン、トリイソブチルホスフィン、トリ -n-ブチルホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィ ン、トリフェニルホスフィン、メチルジフェニルホスフ ィン、ジメチルフェニルホスフィン、トリーoートリル ホスフィン、トリーmートリルホスフィン、トリーp-トリルホスフィン、ジエチルフェニルホスフィン、ジク

フィン、クロロジフェニルホスフィン、トリメチルホス フィト、トリイソプロピルホスフィト、トリフェニルホ スフィトを例示できる。

【0028】一般式[2]で表される有機金属錯体の具 体例としては、ジクロロビス(トリフェニルホスフィ ン) ニッケル、ジクロロビス (トリフェニルホスフィ ン) パラジウム、ジクロロビス (トリフェニルホスフィ ン) 白金、クロロトリス (トリフェニルホスフィン) ロ ジウム、ジクロロトリス (トリフェニルホスフィン) オ 10 スミウム、ジクロロヒドリドビス(トリフェニルホスフ ィン) イリジウム、ジクロロトリス (トリフェニルホス フィン) ルテニウム、ジクロロテトラキス (トリフェニ ルホスフィン) ルテニウム、トリクロロニトロシルビス (トリフェニルホスフィン) ルテニウム、ジクロロビス (アセトニトリル) ビス (トリフェニルホスフィン) ル テニウム、ジクロロビス (テトラヒドロフラン) ビス (トリフェニルホスフィン) ルテニウム、クロロヒドリ ド(トルエン)トリス(トリフェニルホスフィン)ルテ ニウム、クロロヒドリドカルボニルトリス (トリフェニ 20 ルホスフィン) ルテニウム、クロロヒドリドカルボニル トリス (ジエチルフェニルホスフィン) ルテニウム、ク ロロヒドリドニトロシルトリス (トリフェニルホスフィ ン) ルテニウム、ジクロロトリス (トリメチルホスフィ ン) ルテニウム、ジクロロトリス (トリエチルホスフィ ン) ルテニウム、ジクロロトリス (トリシクロヘキシル ホスフィン) ルテニウム、ジクロロトリス (トリフェニ ルホスフィン) ルテニウム、ジクロロトリス (トリメチ ルジフェニルホスフィン) ルテニウム、ジクロロトリス (トリジメチルフェニルホスフィン) ルテニウム、ジク ロロトリス (トリーoートリルホスフィン) ルテニウ ム、ジクロロトリス (ジクロロエチルホスフィン) ルテ ニウム、ジクロロトリス (ジクロロフェニルホスフィ ン) ルテニウム、ジクロロトリス (トリメチルホスフィ ト) ルテニウム、ジクロロトリス (トリフェニルホスフ ィト) ルテニウム等が挙げられる。

【0029】また、アミン化合物の具体例としては、メチルアミン、エチルアミン、アニリン、エチレンジアミン、1,3ージアミノシクロブタン等の一級アミン化合物、ジメチルアミン、メチルイソプロピルアミン、Nーメチルアニリン等の二級アミン化合物、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリフェニルアミン、N,Nージメチルアニリン、ピリジン、γーピコリン等の三級アミン化合物等を挙げることができ、特にトリエチルアミンを用いた場合が水素添加率の向上が著しい。

【0030】これらの有機金属錯体またはアミン化合物は、それぞれ2種以上任意の割合で併用することもできる。

ホスフィン、トリーmートリルホスフィン、トリーpー 【0031】有機金属錯体またはアミン化合物の添加量トリルホスフィン、ジエチルフェニルホスフィン、ジク は、環状オレフィン系単量体の開環メタセシス重合体にロロ(エチル)ホスフィン、ジクロロ(フェニル)ホス 50 対して有機金属錯体は、5~50000ppmであり、

好ましくは $10\sim10000$ p p m、特に好ましくは $50\sim1000$ p p mである。また、アミン化合物は使用する有機金属錯体に対して、 $0.13量\sim1000$ 量、好ましくは0.53 量 ~500 当量、特に好ましくは $1\sim100$ 当量である。

【0032】本発明に於ける有機金属錯体とアミン化合物からなる水素添加触媒は、予め有機金属錯体とアミン化合物を接触処理したものを用いても可能であるが、有機金属錯体とアミン化合物を予め接触処理することなく、それぞれ直接反応系に添加してもよい。

【0033】開環メタセシス重合体の水素添加反応に於いて用いられる溶媒としては開環メタセシス重合体を溶解し溶媒自体が水素添加されないものであればどのようなものでもよく、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジブチルエーテル、ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンなどの芳香族炭化水素、ペンタン、ヘキサン、ヘプタンなどの脂肪族炭化水素、シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、ジメチルシクロヘキサン、デカリンなどの脂肪族環状炭化水素、メチレン 20ジクロリド、ジクロロエタン、ジクロロエチレン、テトラクロロエタン、クロルベンゼン、トリクロルベンゼンなどのハロゲン化炭化水素等が挙げられ、これらは2種以上混合して使用してもよい。

【0034】開環メタセシス重合体の水素添加反応は、水素圧力が通常、常圧~300kg/cm²、好ましくは5~200kg/cm²、特に好ましくは20~150Kg/cm²の範囲で行われ、その反応温度は、通常0~300℃の温度であり、好ましくは室温~250℃、特に好ましくは50~200℃の温度範囲である。【0035】環状オレフィン系開環メタセシス重合体水素添加物の製造は、開環メタセシス重合体溶液から開環メタセシス重合体を単離した後再度溶媒に溶解しても可能であるが、単離することなく、上記有機金属錯体とアミン化合物からなる水素添加触媒を加えることにより水素添加反応を行う方法を採用することもできる。

【0036】開環メタセシス重合または水素添加反応の終了後、公知の方法により重合体に残存する開環メタセシス触媒または水素添加触媒を除去することができる。例えば、吸着剤による吸着法、良溶媒による溶液に乳酸 40 等の有機酸と貧溶媒と水とを添加し、この系を常温下或いは加温下に於いて抽出除去する方法、更には良溶媒による溶液または重合体スラリーを塩基性化合物と酸性化合物で接触処理した後、洗浄除去する方法等が挙げられる。

【0037】開環メタセシス重合体水素添加物溶液から 重合体水素化物の回収法は特に限定されず、公知の方法 を用いることができる。例えば、攪拌下の貧溶媒中に反 応溶液を排出し重合体水素化物を凝固させ、濾過法、遠 心分離法、デカンテーション法等により回収する方法、 反応溶液中にスチームを吹き込んで重合体水素化物を析 出させるスチームストリッピング法、反応溶液から溶媒 を加熱等により直接除去する方法等が挙げられる。

【0038】本発明の水素添加方法を用いると水素添加 率は90%以上が容易に達成でき、95%以上、特に9 9%以上とすることが可能であり、そうして得られる環 状オレフィン系開環メタセシス重合体水素添加物は容易 に酸化されることがなく、優れた環状オレフィン系開環 メタセシス重合体水素添加物となる。

10 [0039]

【実施例】以下、実施例にて本発明を詳細に説明するが、本発明がこれらによって限定されるものではない。 【0040】なお、実施例において得られた重合体の物

性値は、以下の方法により測定した。

【0041】平均分子量;GPCを使用し、得られた環状オレフィン系開環メタセシス重合体または該重合体水素添加物をクロロホルムに溶解し、検出器として日本分光製830-RIおよびUVIDEC-100-VI、カラムとしてShodexk-805,804,803,802.5を使用し、室温において流量1.0ml/minでポリスチレンスタンダードによって分子量を較正した。

【0042】ガラス転移温度;島津製作所製DSC-5 0により、窒素中10℃/分の昇温速度で、3.5mg の環状オレフィン系開環メタセシス重合体または該重合 体水素添加物の粉末を用いて測定した。

【0043】水素添加率;環状オレフィン系開環メタセシス重合体水素添加物の粉末を重水素化クロロホルムに溶解し、90MHz-NMRを用いて δ =4.5 \sim 6.0 ppmの主鎖の炭素一炭素間二重結合に帰属するピークが、水素添加反応によって減少する大きさを算出した。

【0044】実施例1

拌し、反応を停止させた。

窒素雰囲気下で磁気摂拌装置を備えた500m10フラスコに8-シアノテトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ -3-ドデセン(10.00g、54.20m mol)をテトラヒドロフラン(400ml)に溶解し 投拌を行った。これに開環メタセシス重合触蝶としてMo(N-2, $6-C_6H_3Pr^{i_2}$)($CHCMe_2Ph$)(OBu^t)2(300mg、0.540mmol)を加え室温で1時間反応させた。その後、ベンズアルデヒド(252mg、2.700mmol)を加え30分間提

【0045】この開環メタセシス重合体溶液にトリメチレンジアミン(400mg、5.40mmol)を加え室温で30分間攪拌した後、メタノール(2000ml)中に加えて開環メタセシス重合体を析出させ、濾別分離後さらに、再び重合体をテトラヒドロフラン(300ml)に溶解し、クエン酸(1.033g、5.40mmol)を加えた。このまま室温で30分間攪拌した

後、メタノール(1500ml)中に加え洗浄を行った 後真空乾燥して10.00gの開環メタセシス重合体粉

【0046】その後、5000mlのオートクレーブに この開環メタセシス重合体粉末10.00gをテトラヒ ドロフラン (800ml) に溶解し、水素添加触媒とし て予め調製したジクロロテトラキス(トリフェニルホス フィン) ルテニウム (5.0mg、0.004mmo 1) とトリエチルアミン (2. 1 mg、0.020 mm o1)のテトラヒドロフラン(80ml)溶液を加え、 水素圧85kg/cm²、165℃で5時間水素添加反 応を行った後、温度を室温まで戻し水素ガスを放出し

【0047】この開環メタセシス重合体水素添加物溶液 を半分の容量に濃縮を行い、攪拌下のアセトン(800 m1) /メタノール(1200m1) 混合液中に加えて 開環メタセシス重合体水素添加物を折出させ、濾別分離 後真空乾燥を行うことにより白色粉末状の開環メタセシ ス重合体水素添加物を得た。得られた開環メタセシス重 合体水素添加物の「H-NMRから算出した水素添加率 は主鎖のオレフィンのプロトンに帰属するピークが認め られず、その水素添加率は100%であり、GPCで測 定した重量平均分子量Mwは18300、数平均分子量 Mnは18260、Mw/Mnは1.00であり、DS Cで測定したガラス転移温度は207℃であった。

【0048】 実施例2

実施例1と同様に開環メタセシス重合を行い、開環メタ セシス重合体粉末を得た。その後、5000mlのオー トクレーブにこの開環メタセシス重合体粉末10.00 gをテトラヒドロフラン (800ml) に溶解して、水 素添加触媒として予め調製したジクロロトリス(トリフ エニルホスフィン) ルテニウム (5.0mg、0.00 5 mm o 1) とトリエチルアミン (3.0 mg、0.0 26mmol) のテトラヒドロフラン (80ml) 溶液 を加え、水素圧85kg/cm²、165℃で5時間水 素添加反応を行った後、温度を室温まで戻し水素ガスを 放出した。

【0049】この開環メタセシス重合体水素添加物溶液 を半分の容量に濃縮を行い、攪拌下のアセトン(800 m1) /メタノール(1200ml) 混合液中に加えて 開環メタセシス重合体水素添加物を析出させ、濾別分離 後真空乾燥を行うことにより白色粉末状の開環メタセシ ス重合体水素添加物を得た。得られた開環メタセシス重 合体水素添加物の「H-NMRから算出した水素添加率 は主鎖のオレフィンのプロトンに帰属するピークが認め られず、その水素添加率は100%であり、GPCで測 定した重量平均分子量Mwは18350、数平均分子量 Mnは18310、Mw/Mnは1.00であり、DS Cで測定したガラス転移温度は207℃であった。

【0050】実施例3

16

実施例1と同様に開環メタセシス重合を行い、開環メタ セシス重合体溶液を得た。これに水素添加触媒としてジ クロロテトラキス (トリフェニルホスフィン) ルテニウ ム (5.0mg、0.004mmol) とトリエチルア ミン (2. 1 m g、0. 0 2 0 m m o 1) のテトラヒド ロフラン (80ml) 溶液を加え、水素圧85kg/c m²、165℃で5時間水素添加反応を行った後、温度 を室温まで戻し水素ガスを放出した。

【0051】この開環メタセシス重合体水素添加物溶液 を半分の容量に濃縮を行い、攪拌下のアセトン(800 m1) /メタノール(1200m1) 混合液中に加えて 開環メタセシス重合体水素添加物を析出させ、濾別分離 後真空乾燥を行うことにより白色粉末状の開環メタセシ ス重合体水素添加物を得た。得られた開環メタセシス重 合体水素添加物の H-NMRから算出した水素添加率 は主鎖のオレフィンのプロトンに帰属するピークが認め られず、その水素添加率は100%であり、GPCで測 定した重量平均分子量Mwは18190、数平均分子量 Mnは18100、Mw/Mnは1.00であり、DS Cで測定したガラス転移温度は207℃であった。

【0052】実施例4

実施例1と同様に開環メタセシス重合を行い、開環メタ セシス重合体粉末を得た。その後、5000mlのオー トクレーブにこの開環メタセシス重合体粉末10.00 gをテトラヒドロフラン(840m1)に溶解して、水 素添加触媒としてジクロロテトラキス(トリフェニルホ スフィン) ルテニウム (5.0mg、0.004mmo 1) とトリエチルアミン (2. 1mg、0. 020mm o 1) のそれぞれのテトラヒドロフラン(40m1) 溶 液を順次加え、水素圧85kg/cm²、165℃で5 時間水素添加反応を行った後、温度を室温まで戻し水素 ガスを放出した。

【0053】この開環メタセシス重合体水素添加物溶液 を半分の容量に濃縮を行い、攪拌下のアセトン(800 m 1) /メタノール (1200 m 1) 混合液中に加えて 開環メタセシス重合体水素添加物を析出させ、濾別分離 後真空乾燥を行うことにより白色粉末状の開環メタセシ ス重合体水素添加物を得た。得られた開環メタセシス重 合体水素添加物の¹H-NMRから算出した水素添加率 は主鎖のオレフィンのプロトンに帰属するピークが認め られず、その水素添加率は100%であり、GPCで測 定した重量平均分子量Mwは18230、数平均分子量 Mnは18170、Mw/Mnは1.00であり、DS Cで測定したガラス転移温度は207℃であった。

【0054】比較例1

実施例1と同様に開環メタセシス重合を行い開環メタセ シス重合体粉末を得た。

【0055】その後、5000mlのオートクレーブに この開環メタセシス重合体粉末10.00gと水素添加 50 触媒としてジクロロテトラキス (トリフェニルホスフィ

ン) ルテニウム (5. 0 mg、0. 004 mm o 1) を テトラヒドロフラン(880ml)に溶解して、水素圧 85kg/cm²、165℃で5時間水素添加反応を行 った後、温度を室温まで戻し水素ガスを放出した。

【0056】この開環メタセシス重合体水素添加物溶液 を半分の容量に濃縮を行い、攪拌下のアセトン(800 m1) /メタノール(1200ml) 混合液中に加えて 開環メタセシス重合体水素添加物を析出させ、濾別分離 後真空乾燥を行うことにより白色粉末状の開環メタセシ ス重合体水素添加物を得た。得られた開環メタセシス重 10 合体水素添加物の「H-NMRから算出した水素添加率 は2.8%であり、GPCで測定した重量平均分子量M wは18100、数平均分子量Mnは18020、Mw /Mnは1.00であり、DSCで測定したガラス転移 温度は236℃であった。

【0057】実施例5

窒素雰囲気下で磁気撹拌装置を備えた50mlのフラス コに8-シアノテトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1]$ [7.10] - 3 - F = 10 (1. 0 g \ 5. 4 2 mm o l) を乾燥テトラヒドロフラン (40ml) に溶解し撹拌を 行った。これに開環メタセシス重合触媒としてMo(N -2, $6-C_6$ H₃ Prⁱ₂) (CHCMe₂ Ph) (O Bu^t) 2 (30mg、0.054mmol) を加え室 温で1時間反応させた。その後、ベンズアルデヒド(2 5. 2 mg、0. 27 mmol) を加え30分間撹拌 し、反応を停止させた。

【0058】この開環メタセシス重合体溶液にトリメチ レンジアミン (60mg、0.81mmol) を加え、 窒素雰囲気下で200mlのオートクレーブに移液を行 い水素圧 0. 5MP a G、60℃で3時間撹拌した後、 メタノール(200m1)中に加えて開環メタセシス重 合体を析出させ、濾別分離後真空乾燥して1.00gの 開環メタセシス重合体粉末を得た。

【0059】その後、200m1のオートクレーブにこ の開環メタセシス重合体粉末1.00gを乾燥テトラヒ ドロフラン (54ml) に溶解して、水素添加触媒とし て予め調製したジクロロトリス(トリフェニルホスフィ ン) オスミウム (0. 5 mg、0. 0005 mmol) とトリエチルアミン (0.21mg、0.0025mm o 1) の乾燥テトラヒドロフラン (6 m 1) 溶液を加 え、水素圧8. 5MPaG、155℃で5時間水素添加 反応を行った後、温度を室温まで戻し水素ガスを放出し

【0060】この開環メタセシス重合体水素添加物溶液 を撹拌下のアセトン(80ml)/メタノール(120 m1) 混合液中に加えて開環メタセシス重合体水素添加 物を析出させ、濾別分離後真空乾燥を行うことにより白 色粉末状の開環メタセシス重合体水素添加物を得た。得 られた開環メタセシス重合体水素添加物の! H-NMR に帰属するピークが認められず、その水素添加率は10 0%であり、GPCで測定した重量平均分子量Mwは1 8260、数平均分子量Mnは18230、Mw/Mn は1.00であり、DSCで測定したガラス転移温度は 209°Cであった。

【0061】 実施例6

実施例5と同様に開環メタセシス重合を行い、開環メタ セシス重合体溶液を得た。これに水素添加触媒としてジ クロロトリス (トリフェニルホスフィン) オスミウム (0.5mg、0.0005mmol)とトリエチルア ミン (0. 21mg、0. 0025mmol) の乾燥テ トラヒドロフラン (5 ml) 溶液を加え、水素圧8.5 MPaG、155℃で5時間水素添加反応を行った後、 温度を室温まで戻し水素ガスを放出した後、トリメチレ ンジアミン (60mg、0.81mmol) を加え、水 素圧0. 5MPaG、60℃で3時間撹拌を行った後、 温度を室温まで戻し水素ガスを放出した。

【0062】この開環メタセシス重合体水素添加物溶液 を撹拌下のアセトン(80ml)/メタノール(120 m1) 混合液中に加えて開環メタセシス重合体水素添加 物を析出させ、濾別分離後真空乾燥を行うことにより白 色粉末状の開環メタセシス重合体水素添加物を得た。得 られた開環メタセシス重合体水素添加物の¹ H-NMR から算出した水素添加率は主鎖のオレフィンのプロトン に帰属するピークが認められず、その水素添加率は10 0%であり、GPCで測定した重量平均分子量Mwは1 8170、数平均分子量Mnは18000、Mw/Mn は1.01であり、DSCで測定したガラス転移温度は 209°Cであった。

実施例7

実施例5と同様に開環メタセシス重合を行い、開環メタ セシス重合体溶液を得た。この開環メタセシス重合体溶 液にトリメチレンジアミン (60mg、0.81mmo 1)を加え、窒素雰囲気下で200mlのオートクレー ブに移液を行い水素圧 O. 5MPaG、60℃で3時間 撹拌した後、メタノール (200m1) 中に加えて開環 メタセシス重合体を析出させ、濾別分離後再び重合体を テトラヒドロフラン (54ml) に溶解しクエン酸

(0.13g、0.54mmol) を加え、窒素雰囲気 下で200mlのオートクレーブに移液を行い水素圧 0. 5MPaG、60℃で3時間撹拌した後、メタノー ル (200m1) 中に加えて開環メタセシス重合体を析 出させ、濾別分離真空乾燥して1.00gの開環メタセ シス重合体粉末を得た。

【0063】その後、200m1のオートクレーブにこ の開環メタセシス重合体粉末1.00gを乾燥テトラヒ ドロフラン (54ml) に溶解して、これに水素添加触 媒としてジクロロトリス (トリフェニルホスフィン) オ スミウム (0.5 mg、0.0005 mmol) とトリ から算出した水素添加率は主鎖のオレフィンのプロトン 50 エチルアミン (O. 21mg、O. 0025mmol)

の乾燥テトラヒドロフラン (6 m l) 溶液を加え、水素 圧8. 5MPaG、155℃で5時間水素添加反応を行 った後、温度を室温まで戻し水素ガスを放出した。

【0064】この開環メタセシス重合体水素添加物溶液 を撹拌下のアセトン(80ml)/メタノール(120 ml) 混合液中に加えて開環メタセシス重合体水素添加 物を析出させ、適別分離後真空乾燥を行うことにより白 色粉末状の開環メタセシス重合体水素添加物を得た。得 られた開環メタセシス重合体水素添加物の¹ H-NMR から算出した水素添加率は主鎖のオレフィンのプロトン に帰属するピークが認められず、その水素添加率は10 0%であり、GPCで測定した重量平均分子量Mwは1 8230、数平均分子量Mnは18200、Mw/Mn は1.00であり、DSCで測定したガラス転移温度は 209°Cであった。

【0065】実施例8

窒素下で磁気撹件装置を備えた500mlのオートクレ ーブに環状オレフィン系単量体として8-tertーブトキ シカルボニルテトラシクロ [4.4.0.1^{2.5}.1 $^{7.10}$] -3-F \vec{r} \vec{v} \vec{v} 1)をテトラヒドロフラン(300m1)に溶解し撹件 を行った。これに開環メタセシス重合触蝶としてW(N -2, $6-C_6H_3Me_2$) (CHCHCMe₂) (PMe 3) (OBu^t) 2 (464 mg, 0.77 mm o l) を加え室温で1時間反応させた。その後、ブチルアルデ ヒド (278 mg、3.85 mmol) を加え30 分間 撹件し、反応を停止させた。

【0066】この開環メタセシス重合体溶液にトリメチ レンジアミン (570mg、7.70mmol) を加 え、水素分圧0. 49MPa、80℃で1時間撹拌した 後、メタノール(2000m1)中に加えて開環メタセ シス重合体を析出させ、濾過、メタノール洗浄し、真空 乾燥して10.0gの開環メタセシス重合体粉末を得 た。

【0067】その後、5000m1のオートクレーブに この開環メタセシス重合体粉末10.0gをテトラヒド ロフラン (800ml) に溶解して、水素添加触媒とし て予め調製したジクロロテトラキス (トリフェニルホス フィン) ルテニウム (5.0mg、0.004mmo 1) とトリエチルアミン (2. 1 mg、0. 020 mm 40 ol)のTHF (80ml)溶液を加え、水素圧8.1 MPa、165℃で5時間水素添加反応を行った後、温 度を室温まで戻し水素ガスを放出した。この開環メタセ シス重合体水素添加物溶液をメタノールに加えて開環メ タセシス重合体の水素添加物を沈殿させ、濾別分離後真 空乾燥を行うことにより白色粉末状の開環メタセシス重 合体水素添加物を得た。得られた開環メタセシス重合体 水素添加物の¹ H-NMRから算出した水素添加率は主 鎖のオレフィンのプロトンに帰属するピークが認められ

た数平均分子量Mnは13,000、Mw/Mnは1. 00であった。

【0068】実施例9

窒素下で磁気撹件装置を備えた500mlのオートクレ ーブに環状オレフィン系単量体として8-tertープトキ シカルボニルテトラシクロ $[4, 4, 0, 1^{2,5}, 1]$ $[7.10] - 3 - 17 + 10 = 10.0 \, \text{g} \times 38.4 \, \text{mm} \, \text{o}$ 1)をテトラヒドロフラン(300m1)に溶解し撹件 を行った。これに開環メタセシス重合触蝶としてW(N -2, $6-C_6H_3Me_2$) (CHCHCMe₂) (PMe 3) (OBu^t) 2 (90mg, 0. 15mmol), 1, 5-ヘキサジエン (493mg、6.0mmol) を加え、60℃で1時間反応させた。その後、ブチル アルデヒド (278mg、3.85mmol) を加え3 0分間撹件し、反応を停止させた。

【0069】この開環メタセシス重合体溶液にトリメチ レンジアミン (570mg、7.70mmol) を加 え、水素分圧 0. 49MPa、80℃で1時間撹拌した 後、メタノール(2000ml)中に加えて開環メタセ シス重合体を析出させ、濾過、メタノール洗浄し、真空 乾燥して10.0gの開環メタセシス重合体粉末を得 た。

【0070】その後、5000mlのオートクレーブに この開環メタセシス重合体粉末10.0gをテトラヒド ロフラン (800ml) に溶解して、水素添加触媒とし て予め調製したジクロロテトラキス (トリフェニルホス フィン) ルテニウム (5.0mg、0.004mmo 1) とトリエチルアミン (2. 1mg、0. 020mm ol) のTHF (80ml) 溶液を加え、水素圧8. 1 MPa、165℃で5時間水素添加反応を行った後、温 度を室温まで戻し水素ガスを放出した。この開環メタセ シス重合体水素添加物溶液をメタノールに加えて開環メ タセシス重合体の水素添加物を沈殿させ、濾別分離後真 空乾燥を行うことにより白色粉末状の開環メタセシス重 合体水素添加物を得た。得られた開環メタセシス重合体 水素添加物の「H-NMRから算出した水素添加率は主 鎖のオレフィンのプロトンに帰属するピークが認められ ず、その水素添加率は100%であり、GPCで測定し た数平均分子量Mnは9,600、Mw/Mnは1.3 3であった。

【0071】実施例10

窒素下で磁気撹件装置を備えた500mlのオートクレ ーブに環状オレフィン系単量体として8-tertーブトキ シカルボニルテトラシクロ [4.4.0.1^{2,5}.1 7.10] -3-ドデセン (12.81g、49.2mmo 1) $8 - \nu r / r + \nu r = 4.4.0.1^{2.5}$. $1^{7.10}$] -3 - \vec{r} \vec{r} \vec{v} \vec{v} (6.07g, 32.8mmo)1)をテトラヒドロフラン(300m1)に溶解し撹件 を行った。これに開環メタセシス重合触蝶としてW(N ず、その水素添加率は100%であり、GPCで測定し 50 -2, 6-C6H3Me2) (CHCHCMe2)(PMe

3) (OBu^t) 2 (973mg、1.64mmol) を加え室温で1時間反応させた。その後、ブチルアルデヒド(590mg、8.20mmol)を加え30分間撹件し、反応を停止させた。

【0072】この開環メタセシス重合体溶液にトリメチレンジアミン(570mg、7.70mmol)を加え、水素分圧0.49MPa、80℃で1時間撹拌した後、メタノール(2000ml)中に加えて開環メタセシス重合体を析出させ、濾過、メタノール洗浄し、真空乾燥して18.88gの開環メタセシス重合体粉末を得 10た。

【0073】その後、5000mlのオートクレーブにこの開環メタセシス重合体粉末10.0gをテトラヒドロフラン(800ml)に溶解して、水素添加触媒として予め調製したジクロロテトラキス(トリフェニルホスフィン)ルテニウム(5.0mg、0.004mmol)とトリエチルアミン(2.1mg、0.020mm

の1)のTHF(80ml)溶液を加え、水素圧8.1 MPa、165℃で5時間水素添加反応を行った後、温度を室温まで戻し水素ガスを放出した。この開環メタセシス重合体水素添加物溶液をメタノールに加えて開環メタセシス重合体の水素添加物を沈殿させ、適別分離後真空乾燥を行うことにより白色粉末状の開環メタセシス重合体水素添加物10.0gを得た。得られた開環メタセシス重合体水素添加物の「H-NMRから算出した水素添加率は主鎖のオレフィンのプロトンに帰属するピークが認められず、その水素添加率は100%であり、GPCで測定した数平均分子量Mnは11,600、Mw/Mnは1.00であった。

[0074]

【発明の効果】本発明の環状オレフィン系開環メタセシス重合体水素添加物の製造方法は、高収率で耐熱性の開環メタセシス重合体水素添加物を与えることができ、工業的に極めて価値がある。



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】 平成16年10月21日(2004.10.21)

【公開番号】特開平11-193323

【公開日】平成11年7月21日(1999.7.21)

【出願番号】特願平10-141468

【国際特許分類第7版】

C 0 8 G 61/08

[FI]

C 0 8 G 61/08

【手続補正書】

【提出日】平成15年10月16日(2003.10.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0017]

これらの環状オレフィン系単量体<u>は</u>必ずしも単独で用いられる必要はなく、二種以上を任意の割合で用いて開環共重合することもできる。